

ARENA 4D



INFORMACION TECNICA

Arena 4D® arena manufacturada libre de partículas orgánicas, limo y arcillas.

Tamaño de partícula

No. De malla	Lim. Inferior	Lim. Superior
-3/8"	100	100
-4	95	100
-8	80	100
-16	50	85
-30	25	60
-50	10	30
-100	2	10

Propiedades típicas

Densidad aparente $\geq 1.8 \text{ g/cm}^3$

Modulo de finura 2.3 — 3.1

Aplicaciones:

Los Carbonatos de Calcio línea gris Marvany® van desde productos pulverizados finos, de partícula media hasta granulados gruesos. La formulación es ideal para las siguientes aplicaciones:

- Concretos estructurales.
- Mezclas asfálticas.
- Concretos expuestos.

Productos Filler, S.A de C.V.

Brittingham #260 Cp. 27019
Cd. Industrial
Torreón, Coahuila
Tel: +52 (871) 750-5953
Contacto: Ing. Saray Rodríguez.
mail: srodriguez@marvanyinc.com

Marvany, Inc.

1613 S Capital of Texas Hwy Ste 202,
Austin Tx 78746 USA
Phone: (512)608-9366
Contacto: LRI. Paulina Canedo.
mail: pcanedo@marvanyinc.com